

系 統 2液型エポキシ樹脂系接着剤

特 長 1) コンクリート湿潤面等への接着性に優れる。
2) パテ状で、塗布、接着作業性に優れる。
3) 耐水性、耐薬品性に優れる。

用 途 1) 応力機能目地用接着剤

配 合 比 主 剤：硬化剤 = 2：1 (重量比)

荷 姿 10kgセット (主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg)

外 観 性 状 主 剤…白色パテ状
硬化剤…黒色パテ状
混合物…灰白色パテ状

可 使 時 間

タ イ プ	通 年 用		
	温 度 [°C]	5	15
可 使 時 間 [分]	120	70	60

比 重 1.60±0.10 (硬化物)

貯 蔵 保 証 期 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 区 分 主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を練り板上で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 金ヘラ等を用いて、塗布・接着を行う。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) 混合むらがないように、色調が均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。