

系 統 2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー

特 長 1) 無溶剤型プライマーである。
2) 紫外線劣化の抵抗性に優れる。

用 途 1) PVM工法用プライマー

配 合 比 主 剤 : 硬化剤 = 3 : 1 (重量比)

荷 姿 10kgセット (主剤/7.50kg、硬化剤/2.50kg)

外 観 性 状 主 剤…無色透明液状
硬化剤…無色透明液状
混合物…無色透明液状

可 使 時 間

タイプ	夏用 (S)		冬用 (W)	
温 度 [°C]	20	30	5	20
可使時間 [分]	60	20	100	20

比 重 1.16 ± 0.05 (硬化物)

標準使用量 0.15kg/m²

貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消防法による区分 主 剤 危険物 第4類 第3石油類
硬化剤 危険物 第4類 第3石油類

日本接着剤工業会
ノンホルムアルデヒド
製品登録 Sタイプ: J A I A - 0 1 0 1 8 7 F☆☆☆☆
Wタイプ: J A I A - 0 1 0 1 8 8 F☆☆☆☆

使用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 刷毛、ローラー等で塗布する。

使用上の注意 1) 接着面の表面処理を充分に行う。(レイタンス、汚れ、脆弱部の除去)
2) 結露等湿潤面への施工は避ける。
3) 可使時間内に塗装作業を終了する。
4) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。