

- 系 統 2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー
- 特 長 1) コンクリートとレジンファルトソフトの接着性に優れる。  
2) 耐水性に優れる。
- 用 途 1) レジンファルトソフト用プライマー
- 配 合 比 主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
- 荷 姿 10kgセット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)
- 外 観 性 状 主 剤…灰白色液状  
硬化剤…褐色透明液状  
混合物…淡褐色液状

可使時間	タイプ	通 年 用			
	温度 [°C]	5	10	20	30
可使時間 [分]	120	60	90	60	

- 比 重 1.20 (硬化物)
- 標準使用量 鋼 板 面：0.4kg/m<sup>2</sup>  
コンクリート面：0.8kg/m<sup>2</sup>
- 貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)
- 消防法による区分 主 剤 危険物 第4類 第3石油類  
硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
- 使用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。  
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。  
3) 刷毛・ゴムベラなどで、下地に塗布する。  
4) レジンファルトソフトを敷設する。
- 使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)  
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。  
3) 可使時間内に作業を終了する。  
4) シンナーや水を混入して使用しない。

**⚠ 注 意**

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。