

- 系 統 ポリマーセメント系防錆塗料（亜硝酸リチウム含有）
- 特 長 1) 鉄筋および断面修復材との付着性が良好である。
2) 防錆剤として亜硝酸リチウムを含んでいるため、防錆効果に優れている。
- 用 途 1) コンクリート断面修復時の鉄筋防錆塗料
- 配 合 比 基 材：混和剤 = 5：2 （重量比）
- 荷 姿 1 4kg（3. 5kg×4セット）：3. 5kg=基材 2. 5kg+混和剤 1. 0kg
- 外 観 性 状 基 材…灰色粉末
混和剤…乳白色液状
混合物…灰白色ペースト状
- 可 使 時 間
硬 化 時 間
- | 温 度 [°C] | 5 | 10 | 20 | 30 |
|------------------|---|------|----|------|
| 可 使 時 間 [時間] | 3 | 2 | 1 | 0. 5 |
| 指 触 乾 燥 時 間 [時間] | 4 | 3. 5 | 3 | 2 |
- 比 重 1. 65±0. 10 （単位容積質量 [kg/l]）
- 標 準 塗 付 量 1. 0kg/m²
- 貯 蔵 保 証 期 間 6か月（未使用、冷暗所保存）
- 消 防 法 に よ る
危 険 物 区 分 基 材 —
混和剤 —
- 使 用 方 法 1) 混和剤を丸缶に移す。
2) 攪拌しながら、基材を徐々に添加し、基材のつぶが残らないように十分に攪拌する。
3) ラスター810（大塚刷毛製）を使用し、塗り残しがないように塗付する。
- 使 用 上 の 注 意 1) 標準塗布量を厳守する。
2) 浮きさびは必ず除去する。
3) 可使時間内に使用する。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。