

系 統	1成分型シリコン変性ウレタン樹脂系プライマー
特 長	1) 浸透性に優れ、接着性に優れる。 2) 1液性のため、施工が容易である。
用 途	1) シリコン#70、#71専用のモルタル、コンクリート、石材用プライマー
配 合 比	1液型
荷 姿	300ml (290g)
外 観 性 状	淡黄色透明液状

## 可 使 時 間

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [℃]	5	10	20	30
指触乾燥時間 [分]	80	70	60	30

比 重	0.97 (液比重)
標準塗布量	0.2kg/m <sup>2</sup>
貯蔵保証期間	9か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による 危険物区分	第4類 第2石油類
使用 方 法	1) 刷毛・ローラーで塗布する。

使用上の注意	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れ、水分の除去)</li> <li>2) 湿潤面への施工は避ける。</li> <li>3) 気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。</li> <li>4) 可使時間内に塗装作業を終了する。</li> <li>5) 水利構造部などには、メジコーク#01プライマーを塗布し、指触乾燥後、さらにシリコンプライマーCを使用する。</li> <li>6) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。</li> </ol>
--------	---

 <b>注 意</b>
--

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。</li> </ol> |
|---|