

系	統	1成分型シラン系プライマー
特	長	1) 浸透性に優れ、接着性に優れる。 2) 1液性のため、施工が容易である。
用	途	1) シリコン#70専用の金属、プラスチック、ガラス用プライマー
配	合 比	1液型
荷	姿	300ml (270g)
外	観 性 状	無色透明液状

可 使 時 間

タ イ プ	通 年 用			
温 度 []	5	10	20	30
指触乾燥時間 [分]	60	40	30	20

比 重 0.90 (液比重)

標 準 塗 布 量 0.02kg/m²

貯 蔵 保 証 期 間 9か月(未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 区 分 危険物 第4類 第1石油類

使 用 方 法 1) 刷毛・ローラーなどで塗布する。

使用上の注意

- 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れ、水分の除去)
- 2) 湿潤面への施工は避ける。
- 3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。
- 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。
- 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。
- 6) FRP、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂には、適さない。

注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。