

- 系 統 2液型ポリブタジエン樹脂系接着剤
- 特 長 1) 硬化物がゴム弾性を有するので、はく離接着力、衝撃性に優れる。
2) 硬いものと柔らかいものの接着に適する。
3) 溶剤を含まないので、オープンタイムが不要。
4) 加硫ゴムと金属、モルタル、アスファルトなどの接着性に優れる。
- 用 途 1) ジョイントシールゴムとコーナー金具、樹脂モルタルの接着用
2) 加硫ゴムと加硫ゴムの接着用
3) 加硫ゴムと金属、モルタル、アスファルトなどの接着用
- 配 合 比 主 剤：硬化剤 = 3：1 (重量比)
- 荷 姿 1kg セット (主剤 / 0.75kg、硬化剤 / 0.25kg)
- 外 観 性 状 主 剤...黒色ペースト状
硬化剤...淡黄透明液状
混合物...黒色ペースト状

可 使 時 間

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 []	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	30	15	50	20

- 比 重 1.13 (硬化物)
- 貯 蔵 保 証 期 間 6か月 (未使用、冷暗所保存)
- 消 防 法 に よ る 区 分 主 剤 危 険 物 第 4 類 第 4 石 油 類
硬化剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類
- 使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を、攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 接着面に金ベラ、コテを用いて塗布し、接着する。
- 使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) パテ状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。
5) 硬化剤の表面に皮張りしている場合は、使用しない。
6) 硬化剤は湿気と敏感に反応するので、一度開封した硬化剤は使い切る。

△ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。