

系 統	2液型エポキシ樹脂系注入接着剤
特 長	1) コンクリート湿潤面、PSシート(ガラス繊維強化不飽和ポリエステル樹脂板)への接着性に優れる。 2) 粘度が低く注入作業性に優れる。
用 途	1) PSシート工法専用注入接着剤
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)
荷 姿	10kg セット (主剤 / 6.67kg、硬化剤 / 3.33kg)
外 観 性 状	主 剤...無色透明液状 硬化剤...淡黄色透明液状 混合物...淡黄色透明液状

## 可 使 時 間

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [ ]	5	10	20	30
可 使 時 間 [分]	120	90	60	20

比 重 1.15 ± 0.05 (硬化物)

貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 による 主 剤 危険物 第4類 第3石油類  
区 分 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類

使 用 方 法  
1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。  
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。  
3) 電動ポンプ、足踏みポンプ等で、混合物を注入する。

使用上の注意  
1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れの除去)  
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。  
3) 可使時間内に作業を終了する。  
4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意
-------

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。</li> </ul> |
|---|