

系	統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系パテ材
特	長	1) 無溶剤型パテ材である。 2) 紫外線劣化の抵抗性に優れる。
用	途	1) クリアクロス工法用パテ
配	合	主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)
荷	姿	10kg セット (主剤 / 6.67kg、硬化剤 / 3.33kg)
外	観	主 剤...淡褐色パテ状 硬化剤...灰白色パテ状 混合物...灰白色パテ状

可使時間

タイプ		夏用 (S)		冬用 (W)		
温	度 []	20	30	5	20	
可	使時間 [分]	60	25	100	30	
塗	装間隔	最短 [時間]	1.8	1.2	3.2	1.2
		最長 [日]	7	7	7	7

比	重	1.45 ± 0.10 (硬化物)
標	準	0.20kg / m ²
貯	蔵	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
法	区	硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
使	用	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で十分に混合攪拌する。 3) ゴムベラ、金ゴテ等で掻き取るように下地調整を行う。
使	用	1) 接着面の表面処理を充分に行う。(レイタンス、汚れ、脆弱部の除去) 2) 結露等湿潤面への施工は避ける。 3) 可使時間内に塗装作業を終了する。 4) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。

⚠ 注 意

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。 |
|---|